

CODE 307M : Grave 0/63 non traitée

Producteur : GKM - Carrières de Mouen

Petrographie : Grès feldspathique

Elaboration : Secondaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

CODE

0 63

NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications

GNT1 (GTR : C1B31)

	0.063	1	2	4	8	16	31.5	63	125	MB
Incertitude U	1	5	5	7	8	8	8	1	0	0.5
V.S.S.+U	13.0	35.0	40.0	47.0	60.0	68.0	85.0	100.0	100.0	3.50
V.S.S.	12.0	30.0	35.0	40.0	52.0	60.0	77.0	99.0	100.0	3.00
V.S.I.	2.0	10.0	14.0	23.0	30.0	43.0	63.0	80.0	100.0	
V.S.I.-U	1.0	5.0	9.0	16.0	22.0	35.0	55.0	79.0	100.0	

Partie informative

Résultats de production

du 09/12/15 au 20/07/16

	0.063	1	2	4	8	16	31.5	63	125	MB
Maximum	6.5	25.5	30.1	39.2	51.0	59.2	76.6	98.8	100.0	2.00
Xf+1.25xEcart-types	6.1	24.3	31.5	39.5	50.1	58.9	76.5	98.8	100.0	1.97
Moyenne Xf	4.8	19.4	26.5	34.7	46.1	55.8	73.3	98.0	100.0	1.45
Xf-1.25xEcart-types	3.4	14.5	21.5	29.8	42.0	52.7	70.1	97.2	100.0	0.94
Minimum	2.6	10.7	14.8	23.5	38.3	50.3	66.7	96.4	100.0	0.50
Ecart-type	1.08	3.89	4.00	3.87	3.22	2.49	2.54	0.66	0.00	0.410
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	16

