

# CODE 307M : Grave 0/63 non traitée

**Producteur :** GKM - Carrières de Mouen

**Petrographie :** Grès feldspathique

**Elaboration :** Secondaire

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

CODE

0 63

NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications

GNT1 Gb

	0.063	1	2	4	8	16	31.5	63	125	LA	MB	MDE
Incertitude U		5	5	7	8	8	8			3	0.5	3
V.S.S.+U		30.0	36.0	46.0	58.0	69.0	89.0			43	3.50	38
V.S.S.	12.0	25.0	31.0	39.0	50.0	61.0	81.0	99.0	100.0	40	3.00	35
V.S.I.	2.0	15.0	21.0	25.0	34.0	45.0	65.0	80.0	100.0			
V.S.I.-U		10.0	16.0	18.0	26.0	37.0	57.0					
Ecart-type max		3.03	3.03	4.24	4.85	4.85	4.85					

## Partie informative

Résultats de production

du 12/02/21 au 23/12/21

	0.063	1	2	4	8	16	31.5	63	125	LA	MB	MDE
Maximum	8.9	22.0	26.9	33.0	50.6	62.0	82.1	99.5	100.0		2.75	
Xf+1.25xEcart-types	7.0	19.0	24.7	31.4	44.9	58.2	79.0	99.4	100.0		2.44	
Moyenne Xf	4.9	16.9	22.9	29.5	40.2	51.8	75.0	97.8	100.0	24	2.00	14
Xf-1.25xEcart-types	2.8	14.8	21.2	27.6	35.5	45.3	71.0	96.1	100.0		1.56	
Minimum	3.1	15.3	21.3	27.4	35.2	46.0	69.7	95.1	100.0		1.50	
Ecart-type	1.66	1.68	1.40	1.52	3.77	5.14	3.21	1.35	0.00		0.354	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	13	1

