

CODE 307M : Grave 0/63 non traitée

Producteur : GKM - Carrières de Mouen

Petrographie : Grès feldspathique

Elaboration : Secondaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

CODE

0 63

NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications

GNT1 Gb

	0.063	1	2	4	8	16	31.5	63	125	LA	MB	MDE
Etendue e		10	10	14	16	16	16					
V.S.S.	12.0	25.0	31.0	39.0	52.0	61.0	81.0	99.0	100.0	40	3.00	35
V.S.I.	2.0	15.0	21.0	25.0	36.0	45.0	65.0	80.0	100.0			
Valeur Type	5	17	24	32	44	53	73	97	100			
Borne moyenne maxi	12	35	40	47	60	68	85	99	100			
Borne moyenne mini	2	5	9	16	22	35	55	80				

Partie informative

Résultats de production

du 02/06/18 au 06/11/18

	0.063	1	2	4	8	16	31.5	63	125	LA	MB	MDE
Maximum	5.0	18.5	26.0	34.3	46.3	57.6	82.2	98.4	100.0		2.00	
Xf+1.25xEcart-types	5.0	17.8	24.6	31.4	42.4	53.8	79.6	98.4	100.0		2.01	
Moyenne Xf	4.1	16.6	22.8	28.5	39.6	50.3	74.9	97.1	100.0	17	1.80	19
Xf-1.25xEcart-types	3.2	15.5	21.0	25.7	36.8	46.9	70.2	95.7	100.0		1.59	
Minimum	3.2	14.8	21.1	25.8	36.0	46.2	69.9	95.3	100.0		1.50	
Ecart-type	0.72	0.89	1.43	2.29	2.21	2.76	3.74	1.07	0.00		0.169	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	15	1

