

CODE 307M : Grave 0/63 non traitée

Producteur : GKM - Carrières de Mouen

Petrographie : Grès feldspathique

Elaboration : Secondaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

CODE

0 63

NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications

GNT1

	0.063	1	2	4	8	16	31.5	63	125	MB
Incertitude U	1	5	5	7	8	8	8	1	0	0.5
V.S.S.+U	13.0	35.0	40.0	47.0	60.0	68.0	85.0	100.0	100.0	3.50
V.S.S.	12.0	30.0	35.0	40.0	52.0	60.0	77.0	99.0	100.0	3.00
V.S.I.	2.0	10.0	14.0	23.0	30.0	43.0	63.0	80.0	100.0	
V.S.I.-U	1.0	5.0	9.0	16.0	22.0	35.0	55.0	79.0	100.0	

Partie informative

Résultats de production

du 02/12/15 au 21/02/17

	0.063	1	2	4	8	16	31.5	63	125	MB
Maximum	6.6	25.5	29.9	37.6	51.0	59.8	76.9	99.0	100.0	2.00
Xf+1.25xEcart-types	6.5	24.9	31.1	38.5	50.5	59.2	76.6	98.9	100.0	2.01
Moyenne Xf	5.1	19.9	26.2	33.3	44.7	54.3	73.0	98.4	100.0	1.60
Xf-1.25xEcart-types	3.8	14.9	21.2	28.2	39.0	49.4	69.4	97.9	100.0	1.19
Minimum	2.6	10.7	14.8	23.5	35.4	45.3	66.7	97.5	100.0	0.75
Ecart-type	1.07	4.00	3.96	4.12	4.62	3.91	2.90	0.40	0.00	0.330
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	12

