

# CODE 303M:Grave Non traitée 0/31.5 Type B

**Producteur :** GKM - Carrières de Mouen  
**Petrographie :** Grès feldspathique  
**Elaboration :** Secondaire

**Partie contractuelle**  
*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

Classe granulaire		Norme	CODE
0	31.5	NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications	GNT 2 Gb

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	MB	MDE
V.S.S.	9.0	20.0	27.0	38.0	50.0	61.0	77.0	99.0	100.0	40	3.00	35
V.S.I.	4.0	10.0	17.0	24.0	34.0	45.0	61.0	85.0	98.0			
Borne moyenne maxi	9	30	35	40	52	60	77					
Borne moyenne mini	4	10	14	23	30	43	63					

**Partie informative**  
*Résultats de production*

du 09/01/17 au 22/06/17

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	MB	MDE
Maximum	8.8	19.5	26.4	36.8	48.3	59.0	75.7	98.5	100.0		2.00	
Xf+1.25xEcart-types	8.3	18.9	26.5	37.1	49.1	60.2	75.9	98.8	100.0		1.96	
Moyenne Xf	6.7	16.8	23.4	33.1	44.3	55.8	72.4	97.3	100.0	14	1.54	15
Xf-1.25xEcart-types	5.0	14.6	20.3	29.1	39.5	51.4	68.9	95.9	100.0		1.12	
Minimum	4.3	13.1	17.9	26.2	35.0	45.8	65.1	94.8	100.0		1.00	
Ecart-type	1.34	1.75	2.49	3.20	3.84	3.49	2.80	1.19	0.00		0.336	
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	17	17	1	16	1

