Groupe Carrières de Mouen

ROCHES ET DERIVES
101 rue du Général Leclerc - 14790 VERSON
Tel. 02.31.26.25.66 - Fax. 02.31.26.77.42

Fiche Technique Produit
Engagement du 31/07/2018 au 30/01/2019

CODE 303M : Grave 0/31,5 Grave Non Traitée Type B

Producteur : **GKM - Carrières de Mouen**
Petrographie : Grès feldspathique
Elaboration : Secondaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	CODE
0	*31.5*	*NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications*	*GNT 2 Gb*

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	MB	MDE
Etendue e		10	10	14	16	16	16					
V.S.S.	9.0	20.0	27.0	38.0	50.0	61.0	77.0	99.0	100.0	40	3.00	35
V.S.I.	4.0	10.0	17.0	24.0	34.0	45.0	61.0	85.0	98.0			
Valeur Type	6	15	22	31	42	53	69	97	100			
Borne moyenne maxi	9	35	40	47	60	68	85					
Borne moyenne mini	4	5	9	16	22	35	55					

Partie informative

Résultats de production

	du 14/11/17 au 09/07/18											
	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	MB	MDE
Maximum	7.6	17.7	24.4	34.9	46.6	58.2	76.5	98.6	100.0		2.00	
Xf+1.25xEcart-types	6.6	17.6	23.6	32.9	43.8	58.0	75.6	98.9	100.0		1.89	
Moyenne Xf	5.4	14.7	20.3	28.6	39.0	53.4	71.6	97.8	100.0	17	1.56	19
Xf-1.25xEcart-types	4.2	11.8	17.1	24.3	34.2	48.7	67.6	96.7	100.0		1.23	
Minimum	4.1	10.1	17.4	25.3	34.0	46.7	67.8	95.5	100.0		1.25	
Ecart-type	0.96	2.33	2.61	3.44	3.86	3.71	3.19	0.87	0.00		0.264	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	15	1



WIL 11.03.17.88 (c) Arcade 1996,2017