

CODE 303M : Grave 0/31,5 Grave Non Traitée Type B

Producteur : Carrières de Mouen
Petrographie : Grès feldspathique
Elaboration : Secondaire

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire
 0 31.5

Norme
 NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications

CODE
 GNT 2

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	MB
Incertitude U	1	5	5	7	8	8	8	1	0	0.5
V.S.S.+U	10.0	32.0	38.0	46.0	60.0	70.0	85.0	100.0	100.0	3.50
V.S.S.	9.0	27.0	33.0	39.0	52.0	62.0	77.0	99.0	100.0	3.00
V.S.I.	4.0	7.0	12.0	22.0	30.0	45.0	63.0	85.0	98.0	
V.S.I.-U	3.0	2.0	7.0	15.0	22.0	37.0	55.0	84.0	98.0	

Partie informative
 Résultats de production

du 13/04/16 au 09/03/17

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	MB
Maximum	9.0	19.2	27.4	38.4	50.0	59.6	76.1	98.9	100.0	2.00
Xf+1.25xEcart-types	9.0	19.0	27.1	38.3	51.7	60.9	76.9	98.9	100.0	2.06
Moyenne Xf	6.7	16.2	23.4	33.6	44.9	56.1	72.7	97.8	100.0	1.81
Xf-1.25xEcart-types	4.4	13.4	19.7	29.0	38.0	51.3	68.5	96.6	100.0	1.56
Minimum	4.4	12.0	17.9	24.9	32.2	46.8	64.7	95.0	100.0	1.50
Ecart-type	1.82	2.23	2.95	3.71	5.49	3.85	3.37	0.95	0.00	0.201
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

