

CODE 303M : Grave 0/31,5 Grave Non Traitée Type B

Producteur : GKM - Carrières de Mouen
Petrographie : Grès feldspathique
Elaboration : Secondaire

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

| Classe granulaire |
|-------------------|
| 0 |
| 31.5 |

Norme
 NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications

CODE
 GNT 2 Gb

| | 0.063 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31.5 | 45 | LA | MB | MDE |
|--------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----|------|-----|
| Etendue e | | 10 | 10 | 14 | 16 | 16 | 16 | | | | | |
| V.S.S. | 9.0 | 20.0 | 27.0 | 38.0 | 50.0 | 61.0 | 77.0 | 99.0 | 100.0 | 40 | 3.00 | 35 |
| V.S.I. | 4.0 | 10.0 | 17.0 | 24.0 | 34.0 | 45.0 | 61.0 | 85.0 | 98.0 | | | |
| Valeur Type | 6 | 15 | 22 | 31 | 42 | 53 | 69 | 97 | 100 | | | |
| Borne moyenne maxi | 9 | 35 | 40 | 47 | 60 | 68 | 85 | | | | | |
| Borne moyenne mini | 4 | 5 | 9 | 16 | 22 | 35 | 55 | | | | | |

Partie informative
 Résultats de production

| du 04/07/18 au 07/11/18 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----|-------|-----|
| | 0.063 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31.5 | 45 | LA | MB | MDE |
| Maximum | 7.0 | 17.5 | 23.6 | 33.1 | 46.3 | 56.3 | 73.5 | 98.7 | 100.0 | | 2.00 | |
| Xf+1.25xEcart-types | 6.1 | 16.1 | 23.3 | 33.9 | 46.0 | 56.0 | 73.5 | 99.0 | 100.0 | | 1.95 | |
| Moyenne Xf | 5.0 | 14.5 | 20.4 | 29.6 | 40.3 | 53.3 | 70.6 | 97.8 | 100.0 | 17 | 1.77 | 20 |
| Xf-1.25xEcart-types | 4.0 | 12.9 | 17.4 | 25.4 | 34.6 | 50.5 | 67.6 | 96.5 | 100.0 | | 1.58 | |
| Minimum | 4.1 | 13.1 | 17.1 | 25.3 | 34.8 | 50.8 | 67.0 | 95.6 | 100.0 | | 1.50 | |
| Ecart-type | 0.81 | 1.29 | 2.38 | 3.37 | 4.54 | 2.18 | 2.34 | 1.00 | 0.00 | | 0.148 | |
| Nombre de résultats | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 1 |

