

CODE 303M : Grave 0/31,5 Grave Non Traitée Type B

Producteur : GKM - Carrières de Mouen

Petrographie : Grès feldspathique

Elaboration : Secondaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

CODE

0 31.5

NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications

GNT 2 Gc

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	MB	MDE
Incertitude U	0.5	5	5	9	11	11	11			3	0.5	3
V.S.S.+U	9.5	24.0	32.0	48.0	61.0	81.0	96.0			43	3.50	38
V.S.S.	9.0	19.0	27.0	39.0	50.0	70.0	85.0	99.0	100.0	40	3.00	35
V.S.I.	4.0	9.0	17.0	21.0	28.0	48.0	63.0	85.0	100.0			
V.S.I.-U	3.5	4.0	12.0	12.0	17.0	37.0	52.0					
Ecart-type max		3.03	3.03	5.45	6.67	6.67	6.67					

Partie informative

Résultats de production

du 02/06/21 au 23/12/21

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	MB	MDE
Maximum	7.0	20.0	27.5	39.1	49.3	71.6	89.2	99.3	100.0		3.50	
Xf+1.25xEcart-types	6.1	19.0	25.2	35.5	47.3	69.5	84.3	99.6	100.0		3.22	
Moyenne Xf	4.9	15.6	21.3	30.1	41.3	59.6	74.5	97.3	100.0	24	2.75	14
Xf-1.25xEcart-types	3.7	12.2	17.3	24.8	35.3	49.7	64.6	95.0	100.0		2.28	
Minimum	3.8	10.4	16.7	24.0	31.1	43.9	63.0	92.9	100.0		2.00	
Ecart-type	0.98	2.74	3.19	4.29	4.80	7.92	7.90	1.84	0.00		0.378	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	15	1

