

CODE 306E : Grave 0/31.5 Non Traitée Type A

Producteur : GKM - Carrières d' Etavaux

Petrographie : Grés-Schisteux

Elaboration : Secondaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

CODE

0 31.5

NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications

GNT2 Type A

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	MB
Incertitude U	2	4	4	4	4	4	4	2	1	0.5
V.S.S.+U	11.0	29.0	34.0	37.0	48.0	56.0	80.0	100.0	100.0	3.50
V.S.S.	9.0	25.0	30.0	33.0	44.0	52.0	76.0	99.0	100.0	3.00
V.S.I.	4.0	5.0	9.0	16.0	22.0	35.0	60.0	85.0	98.0	
V.S.I.-U	2.0	1.0	5.0	12.0	18.0	31.0	56.0	83.0	97.0	

Partie informative

Résultats de production

du 30/03/15 au 08/03/17

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	MB
Maximum	8.9	21.6	26.6	32.8	43.5	52.0	74.8	96.7	100.0	3.00
Xf+1.25xEcart-types	7.2	18.4	24.8	32.7	44.0	51.9	75.4	96.7	100.0	2.70
Moyenne Xf	5.8	15.1	20.8	28.8	38.1	48.4	69.4	91.6	100.0	2.05
Xf-1.25xEcart-types	4.4	11.9	16.9	24.8	32.2	44.9	63.4	86.5	100.0	1.40
Minimum	4.2	9.8	13.7	21.5	28.6	42.3	61.0	85.4	100.0	1.00
Ecart-type	1.13	2.60	3.13	3.19	4.73	2.80	4.82	4.07	0.00	0.521
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	14

