

CODE 306E : Grave 0/31.5 Non Traitée Type A

Producteur : GKM - Carrières d' Etavaux
Péetrographie : Grès Feldspathique
Elaboration : Secondaire

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

CODE

0 31.5

NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications

GNT 2 Gc

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	MB	MDE
Etendue e	5	10	10	18	22	22	22	14	0			
V.S.S.	9.0	19.0	23.0	36.0	48.0	59.0	80.0	99.0	100.0	40	3.00	35
V.S.I.	4.0	9.0	13.0	18.0	26.0	37.0	58.0	85.0	100.0			
Borne moyenne maxi	9	25	30	36	49	64	79	99	100			
Borne moyenne mini	4	10	13	22	31	41	61	85				

Partie informative
 Résultats de production

du 18/01/21 au 21/06/21

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	MB	MDE
Maximum	6.8	18.0	24.2	31.9	43.6	54.4	82.0	98.8	100.0		3.00	
Xf+1.25xEcart-types	5.7	16.0	22.0	30.7	40.7	55.5	77.6	98.1	100.0		2.66	
Moyenne Xf	4.8	13.2	18.1	25.1	33.4	48.7	69.7	94.8	100.0	19	1.81	21
Xf-1.25xEcart-types	3.9	10.3	14.2	19.4	26.1	41.8	61.7	91.5	100.0		0.96	
Minimum	4.1	9.5	12.6	17.6	26.0	39.1	58.0	89.9	100.0		1.00	
Ecart-type	0.71	2.27	3.11	4.53	5.85	5.49	6.36	2.61	0.00		0.682	
Nombre de résultats	18	18	18	18	18	18	18	18	18	1	17	1

