

CODE 306E : Grave 0/31.5 ETAVAUX Shiste-Gréseux

Producteur : GKM - Carrières d' Etavaux
Petrographie : Gréso-Schisteux
Elaboration : Secondaire

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	CODE
0	31.5	NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications	GNT 2 Type A Gc

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	MB	MDE
Etendue e	5	10	10	18	22	22	22	14	0			
V.S.S.	9.0	19.0	22.0	35.0	44.0	60.0	82.0	99.0	100.0	40	3.00	35
V.S.I.	4.0	9.0	12.0	17.0	22.0	38.0	60.0	85.0	100.0			
Borne moyenne maxi	9	25	30	36	49	64	79	99	100			
Borne moyenne mini	4	10	13	22	31	41	61	85				

Partie informative
 Résultats de production

du 02/06/20 au 21/12/20												
	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	MB	MDE
Maximum	6.1	16.6	22.0	33.6	43.8	60.3	81.0	97.5	100.0		3.50	
Xf+1.25xEcart-types	5.6	16.0	21.5	32.4	44.0	58.8	79.6	97.7	100.0		2.96	
Moyenne Xf	4.8	12.6	17.1	24.8	34.3	48.3	69.9	94.9	100.0	19	2.24	22
Xf-1.25xEcart-types	4.0	9.3	12.7	17.3	24.5	37.8	60.1	92.1	100.0		1.52	
Minimum	4.0	9.4	12.3	18.2	23.3	38.0	54.9	91.2	100.0		1.50	
Ecart-type	0.64	2.68	3.51	6.05	7.81	8.40	7.78	2.24	0.00		0.576	
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	17	17	1	17	1

