

CODE 306E : Grave 0/31.5 Non Traitée Type A

Producteur : GKM - Carrières d' Etavaux
Péetrographie : Grés-schisteux
Elaboration : Secondaire

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire
0 / 31.5

Norme
 NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications

CODE
 GNT 2 Type A Gc

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	MB	MDE
Etendue e	5	10	10	18	22	22	22	14	0			
V.S.S.	9.0	20.0	25.0	37.0	48.0	59.0	81.0	99.0	100.0	40	3.00	35
V.S.I.	4.0	10.0	15.0	19.0	26.0	37.0	59.0	85.0	100.0			
Borne moyenne maxi	9	35	40	47	60	68	85	99	100			
Borne moyenne mini	4	5	9	16	22	35	55	85				

Partie informative
Résultats de production

du 11/06/18 au 05/11/18

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	MB	MDE
Maximum	7.8	19.1	23.7	33.6	44.3	61.3	78.1	99.0	100.0		3.00	
Xf+1.25xEcart-types	7.4	17.4	22.8	30.5	40.5	55.9	74.7	99.3	100.0		2.91	
Moyenne Xf	5.8	14.4	19.0	25.4	33.2	47.4	67.6	95.2	100.0	20	2.30	23
Xf-1.25xEcart-types	4.2	11.4	15.2	20.3	25.9	39.0	60.5	91.0	100.0		1.68	
Minimum	3.9	10.9	14.1	20.2	27.2	40.1	59.7	88.0	100.0		1.00	
Ecart-type	1.27	2.39	3.02	4.08	5.86	6.76	5.71	3.34	0.00		0.493	
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	16	16	1	16	1

