

CODE 306E : Grave 0/31.5 Non Traitée Type A

Producteur :GKM - Carrières d' Etavaux
Petrographie :Grès-schisteux
Elaboration :Primaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

CODE

0 31.5

NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications

GNT2 Type A

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	MB
Incertitude U	2	4	4	4	4	4	4	2	1	0.5
V.S.S.+U	11.0	29.0	34.0	37.0	48.0	56.0	78.0	100.0	100.0	3.50
V.S.S.	9.0	25.0	30.0	33.0	44.0	52.0	74.0	99.0	100.0	3.00
V.S.I.	4.0	5.0	9.0	16.0	22.0	35.0	60.0	85.0	98.0	
V.S.I.-U	2.0	1.0	5.0	12.0	18.0	31.0	56.0	83.0	97.0	

Partie informative

Résultats de production

du 06/03/14 au 30/05/16

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	MB
Maximum	8.9	21.6	26.6	32.6	43.5	52.0	73.6	96.8	100.0	3.00
Xf+1.25xEcart-types	7.5	18.2	24.0	32.7	43.2	52.0	71.4	95.9	100.0	2.91
Moyenne Xf	6.0	14.8	20.0	28.0	36.7	46.9	66.3	90.8	100.0	2.24
Xf-1.25xEcart-types	4.6	11.4	16.0	23.3	30.3	41.8	61.1	85.7	100.0	1.57
Minimum	4.2	9.5	13.4	20.5	27.1	38.0	61.2	85.1	100.0	1.25
Ecart-type	1.16	2.74	3.17	3.79	5.17	4.07	4.11	4.07	0.00	0.535
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

