

CODE 306E : Grave 0/31.5 Non Traitée Type A

Producteur : GKM - Carrières d' Etavaux
Péetrographie: Grès-schisteux
Elaboration: secondaire

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

CODE

0 31.5

NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications

GNT 2 Type A Gc

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	MB	EN_MB0D	MDE
Etendue e	5	10	10	18	22	22	22	14	0				
V.S.S.	9.0	20.0	25.0	37.0	48.0	59.0	81.0	99.0	100.0	40	3.00	0.80	35
V.S.I.	4.0	10.0	15.0	19.0	26.0	37.0	59.0	85.0	100.0				
Valeur Déclarée	6	15	20	28	37	45	70	94	100				
Spécification maxi	9	35	40	47	60	68	85	99	100				
Spécification mini	4	5	9	16	22	35	55	85					

Partie informative

Résultats de production

du 31/05/17 au 04/12/17

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	MB	EN_MB0D	MDE
Maximum	7.2	17.0	24.0	35.5	43.0	55.0	78.5	98.9	100.0		3.00	0.78	
Xf+1.25xEcart-types	6.3	15.9	21.2	29.6	38.6	50.3	73.3	98.8	100.0		2.33	0.78	
Moyenne Xf	5.2	13.2	18.2	25.4	32.9	43.9	66.2	95.1	100.0	20	1.75	0.55	23
Xf-1.25xEcart-types	4.1	10.5	15.3	21.1	27.1	37.5	59.1	91.5	100.0		1.17	0.32	
Minimum	4.1	10.1	15.9	22.4	26.0	37.0	61.0	90.0	100.0		1.25	0.40	
Ecart-type	0.89	2.16	2.36	3.38	4.63	5.12	5.66	2.90	0.00		0.465	0.181	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	12	6	1

