

CODE 306E : Grave 0/31.5 Non Traitée Type A

Producteur : GKM - Carrières d' Etavaux
Péetrographie : Grés-schisteux
Elaboration : Secondaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

CODE

0 31.5

NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications

GNT 2 Type A

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	MB	MDE
Etendue e	5	10	10	18	22	22	22	14	0			
V.S.S.	9.0	19.0	22.0	35.0	44.0	58.0	83.0	99.0	100.0	40	3.00	35
V.S.I.	4.0	9.0	12.0	17.0	22.0	36.0	61.0	85.0	100.0			
Valeur Type	6	15	20	28	37	48	70	94	100			
Borne moyenne maxi	9	35	40	47	60	68	85	99	100			
Borne moyenne mini	4	5	9	16	22	35	55	85				

Partie informative

Résultats de production

du 12/01/20 au 01/07/20

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	MB	MDE
Maximum	8.3	16.3	22.9	33.8	45.8	59.8	81.0	97.6	100.0		3.25	
Xf+1.25xEcart-types	6.6	15.6	20.0	29.7	41.3	54.4	75.6	97.1	100.0		3.05	
Moyenne Xf	5.3	12.6	16.3	23.9	32.3	46.0	68.1	92.4	100.0	19	2.43	23
Xf-1.25xEcart-types	4.1	9.6	12.6	18.1	23.2	37.5	60.7	87.7	100.0		1.81	
Minimum	4.0	9.1	12.1	19.0	23.6	38.0	62.3	86.0	100.0		1.50	
Ecart-type	1.02	2.40	2.95	4.64	7.25	6.76	5.96	3.74	0.00		0.495	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	14	12	15	15	1	15	1

