

# CODE 306E : Grave 0/31.5 Non Traitée Type A

**Producteur : GKM - Carrières d' Etavaux**

**Petrographie : Siltite Ardoisière**

**Elaboration : Secondaire**

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

CODE

0 31.5

NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications

GNT 2 Type A Gc

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	MB	MDE
Incertitude U										3	0.5	3
V.S.S.+U										43	3.50	38
V.S.S.	9.0	20.0	25.0	37.0	48.0	59.0	81.0	99.0	100.0	40	3.00	35
V.S.I.	4.0	10.0	15.0	19.0	26.0	37.0	59.0	85.0	100.0			
V.S.I.-U												

## Partie informative

Résultats de production

du 28/01/16 au 21/06/17

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	MB	MDE
Maximum	8.7	20.0	24.8	35.5	48.0	59.0	81.0	98.3	100.0		3.00	
Xf+1.25xEcart-types	7.2	18.2	24.4	34.8	46.7	59.1	79.1	97.6	100.0		2.43	
Moyenne Xf	5.8	15.3	20.9	29.4	38.5	50.6	70.8	93.1	100.0	14	1.83	15
Xf-1.25xEcart-types	4.4	12.5	17.4	24.0	30.4	42.1	62.4	88.6	100.0		1.23	
Minimum	4.5	11.9	16.2	23.8	29.1	38.1	59.0	86.0	100.0		1.00	
Ecart-type	1.12	2.26	2.83	4.31	6.54	6.81	6.67	3.58	0.00		0.479	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	15	1

