

# CODE 306M : Grave 0/31,5 Grave Non Traitée Type A

**Producteur :** GKM - Carrières de Mouen

**Petrographie :** Grès feldspathique

**Elaboration :** Secondaire

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 31.5

Norme

NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications

CODE

GNT 2 (B31 R41)

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	MB
Incertitude U	1	5	5	7	8	8	8	1	0	0.5
V.S.S.+U	10.0	32.0	38.0	46.0	60.0	70.0	85.0	100.0	100.0	3.50
V.S.S.	9.0	27.0	33.0	39.0	52.0	62.0	77.0	99.0	100.0	3.00
V.S.I.	4.0	7.0	12.0	22.0	30.0	45.0	63.0	85.0	98.0	
V.S.I.-U	3.0	2.0	7.0	15.0	22.0	37.0	55.0	84.0	98.0	

## Partie informative

Résultats de production

du 07/01/16 au 07/09/16

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	MB
Maximum	6.7	18.4	26.0	38.4	49.5	60.2	76.9	98.9	100.0	2.25
Xf+1.25xEcart-types	6.4	18.1	25.6	37.6	49.7	61.3	77.0	98.7	100.0	2.13
Moyenne Xf	5.3	15.0	22.8	33.3	43.9	55.9	73.6	97.2	100.0	1.60
Xf-1.25xEcart-types	4.1	12.0	20.0	28.9	38.2	50.4	70.2	95.7	100.0	1.07
Minimum	4.0	10.6	18.7	26.5	35.7	47.7	66.6	93.9	100.0	0.75
Ecart-type	0.95	2.46	2.22	3.45	4.62	4.39	2.69	1.20	0.00	0.420
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

