

CODE 306M : Grave 0/31,5 Grave Non Traitée Type A

Producteur : GKM - Carrières de Mouen

Petrographie : Grès feldspathique

Elaboration : Secondaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 31.5

Norme

NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications

CODE

GNT 2 Gc

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	MB	MDE
Etendue e		10	10	18	22	22	22					
V.S.S.	9.0	19.0	24.0	39.0	50.0	64.0	78.0	99.0	100.0	40	3.00	35
V.S.I.	4.0	9.0	14.0	21.0	28.0	42.0	56.0	85.0	100.0			
Borne moyenne maxi	9	25	30	36	49	64	79	99	100			
Borne moyenne mini	4	10	13	22	31	41	61	85	100			

Partie informative

Résultats de production

du 06/07/20 au 21/12/20

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	MB	MDE
Maximum	6.3	17.5	25.1	38.1	47.7	66.3	79.0	98.7	100.0		2.75	
Xf+1.25xEcart-types	5.6	16.9	23.3	33.5	43.6	60.5	74.2	98.8	100.0		2.62	
Moyenne Xf	4.9	14.3	19.8	28.2	37.3	53.9	68.7	97.2	100.0	19	2.08	15
Xf-1.25xEcart-types	4.1	11.7	16.2	22.9	31.1	47.3	63.2	95.6	100.0		1.55	
Minimum	4.0	10.1	14.0	20.7	29.0	43.2	59.8	93.6	100.0		1.50	
Ecart-type	0.60	2.09	2.83	4.25	5.00	5.29	4.37	1.31	0.00		0.430	
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	25	25	25	1	15	1

