

CODE 306M : Grave 0/31,5 Grave Non Traitée Type A

Producteur : GKM - Carrières de Mouen
Petrographie : Grès feldspathique
Elaboration : Secondaire

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	CODE
0	31.5	NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications	GNT 2 Gb

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	MB	MDE
Etendue e		10	10	14	16	16	16					
V.S.S.	9.0	20.0	27.0	38.0	50.0	61.0	77.0	99.0	100.0	40	3.00	35
V.S.I.	4.0	10.0	17.0	24.0	34.0	45.0	61.0	85.0	98.0			
Valeur Déclarée	6	15	22	31	42	53	69	97	100			
Spécificité maxi	9	35	40	47	60	68	85					
Spécificité mini	4	5	9	16	22	35	55					

Partie informative
 Résultats de production

du 23/05/17 au 20/12/17												
	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	MB	MDE
Maximum	8.3	19.5	26.1	37.0	47.6	59.9	75.7	98.9	100.0		2.00	
Xf+1.25xEcart-types	7.5	18.2	25.3	35.7	46.5	59.4	74.7	98.8	100.0		2.04	
Moyenne Xf	6.1	15.8	21.5	31.2	41.5	55.0	71.8	97.7	100.0	14	1.65	15
Xf-1.25xEcart-types	4.6	13.4	17.8	26.7	36.5	50.7	68.8	96.6	100.0		1.26	
Minimum	4.4	13.2	17.3	25.3	34.9	49.3	67.8	95.5	100.0		1.00	
Ecart-type	1.17	1.93	3.01	3.56	3.98	3.49	2.36	0.88	0.00		0.311	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	15	1

