

# CODE 306M : Grave 0/31,5 Grave Non Traitée Type A

**Producteur :** GKM - Carrières de Mouen  
**Petrographie :** Grès feldspathique  
**Elaboration :** Secondaire

**Partie contractuelle**  
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	CODE
0	31.5	NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications	GNT 2 Gb

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	MB	MDE
Etendue e		10	10	14	16	16	16					
V.S.S.	9.0	20.0	27.0	38.0	50.0	61.0	77.0	99.0	100.0	40	3.00	35
V.S.I.	4.0	10.0	17.0	24.0	34.0	45.0	61.0	85.0	98.0			
Valeur Type	6	15	22	31	42	53	69	97	100			
Borne moyenne maxi	9	35	40	47	60	68	85					
Borne moyenne mini	4	5	9	16	22	35	55					

**Partie informative**  
 Résultats de production

du 04/07/18 au 07/11/18												
	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	MB	MDE
Maximum	7.1	17.8	24.4	35.0	47.6	57.3	77.0	99.0	100.0		2.00	
Xf+1.25xEcart-types	6.4	17.2	24.2	34.9	47.9	57.3	75.2	98.9	100.0		1.92	
Moyenne Xf	5.2	15.0	21.0	30.4	41.6	53.4	71.3	98.1	100.0	17	1.73	20
Xf-1.25xEcart-types	4.0	12.8	17.7	26.0	35.3	49.5	67.5	97.3	100.0		1.54	
Minimum	4.2	13.1	17.1	25.3	34.8	46.7	67.0	96.8	100.0		1.50	
Ecart-type	0.96	1.73	2.62	3.58	5.04	3.08	3.07	0.64	0.00		0.154	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	14	1

