

CODE 306M : Grave 0/31,5 Grave Non Traitée Type A

Producteur : GKM - Carrières de Mouen
Petrographie : Grès feldspathique
Elaboration : Secondaire

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	CODE
0	31.5	NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications	GNT 2

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	MB
Incertitude U	1	5	5	7	8	8	8	1	0	0.5
V.S.S.+U	10.0	32.0	38.0	46.0	60.0	70.0	85.0	100.0	100.0	3.50
V.S.S.	9.0	27.0	33.0	39.0	52.0	62.0	77.0	99.0	100.0	3.00
V.S.I.	4.0	7.0	12.0	22.0	30.0	45.0	63.0	85.0	98.0	
V.S.I.-U	3.0	2.0	7.0	15.0	22.0	37.0	55.0	84.0	98.0	

Partie informative
Résultats de production

jusqu'au 09/03/17										
	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	MB
Maximum	8.9	19.2	26.4	36.6	49.6	58.7	74.5	98.9	100.0	2.00
Xf+1.25xEcart-types	9.0	18.8	26.8	38.0	51.8	59.9	76.4	99.0	100.0	2.16
Moyenne Xf	7.0	15.9	22.5	32.7	44.5	54.0	71.3	97.5	100.0	1.82
Xf-1.25xEcart-types	5.1	13.1	18.2	27.5	37.3	48.1	66.3	96.0	100.0	1.47
Minimum	4.6	12.0	16.1	24.9	32.2	46.8	64.7	94.2	100.0	1.00
Ecart-type	1.59	2.29	3.46	4.22	5.78	4.75	4.03	1.22	0.00	0.275
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

