

# CODE 306M : Grave 0/31,5 Grave Non Traitée Type A

**Producteur :** GKM - Carrières de Mouen  
**Petrographie :** Grès feldspathique  
**Elaboration :** Secondaire

**Partie contractuelle**  
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	CODE
0	31.5	NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications	GNT 2 Gc

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	MB	LA	MDE
Etendue e		10	10	18	22	22	22					
V.S.S.	9.0	21.0	27.0	41.0	54.0	63.0	82.0	99.0	100.0	3.00	40	35
V.S.I.	4.0	11.0	17.0	23.0	32.0	41.0	60.0	85.0	100.0			
Valeur Déclarée	6	17	24	32	40	51	67	96	100			
Borne moyenne maxi	9	30	35	40	52	60	77	99	100			
Borne moyenne mini	4	10	14	23	30	43	63	85	100			

**Partie informative**  
 Résultats de production

	du 28/01/19 au 03/07/19										du 17/05/19 au 17/05/19	
	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	MB	LA	MDE
Maximum	8.0	20.3	27.2	39.4	48.1	60.6	77.7	98.4	100.0	3.10		
Xf+1.25xEcart-types	7.4	19.9	26.3	36.5	44.6	57.1	73.3	98.4	100.0	2.91		
Moyenne Xf	5.9	16.6	22.5	30.8	38.9	50.9	67.0	95.4	100.0	2.16	20	18
Xf-1.25xEcart-types	4.3	13.3	18.7	25.1	33.3	44.6	60.8	92.5	100.0	1.41		
Minimum	4.1	12.4	18.1	24.9	32.9	43.1	61.0	89.4	100.0	1.50		
Ecart-type	1.27	2.65	3.04	4.55	4.51	5.01	5.00	2.36	0.00	0.599		
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	1

