

# CODE 305E : Grave 0/20 ETAVAUX Shiste-Gréseux

**Producteur :** GKM - Carrières d' Etavaux

**Petrographie :** Grés-schisteux

**Elaboration :** Secondaire

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

0 20

**Norme**

NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications

**CODE**

GNT3

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	MB
Incertitude U	2	4	4	4	4	4	2	1	0.5
V.S.S.+U	11.0	30.0	33.0	42.0	55.0	78.0	100.0	100.0	3.50
V.S.S.	9.0	26.0	29.0	38.0	51.0	74.0	99.0	100.0	3.00
V.S.I.	4.0	11.0	18.0	26.0	37.0	60.0	85.0	100.0	
V.S.I.-U	2.0	7.0	14.0	22.0	33.0	56.0	83.0	99.0	

## Partie informative

Résultats de production

du 03/12/15 au 12/09/16

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	MB
Maximum	8.1	21.9	28.1	36.1	50.0	72.9	98.8	100.0	2.25
Xf+1.25xEcart-types	8.1	22.1	28.3	36.1	50.2	73.9	98.9	100.0	2.32
Moyenne Xf	6.9	18.6	24.9	34.0	47.8	69.5	98.5	100.0	1.87
Xf-1.25xEcart-types	5.7	15.1	21.5	31.9	45.4	65.1	98.1	100.0	1.41
Minimum	5.8	15.2	21.4	30.1	43.2	64.8	98.0	100.0	1.50
Ecart-type	0.96	2.82	2.72	1.67	1.92	3.53	0.29	0.00	0.364
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15

