

# CODE 305E : Grave 0/20 ETAVAUX

**Producteur :** GKM - Carrières d' Etavaux

**Petrographie :** Grés-Schisteux

**Elaboration :** Secondaire

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**CODE**

0 / 20

NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications

GNT 3 Gb

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	LA	MB	MDE
V.S.S.	9.0	23.0	31.0	42.0	54.0	77.0	99.0	100.0	40	3.00	35
V.S.I.	4.0	13.0	17.0	26.0	38.0	61.0	85.0	100.0			
Borne moyenne maxi	9	30	33	42	57	77	99	100			
Borne moyenne mini	4	15	22	30	43	63	85				

## Partie informative

Résultats de production

du 25/08/14 au 12/06/17

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	LA	MB	MDE
Maximum	8.7	22.3	29.7	40.8	52.7	74.0	99.0	100.0		3.00	
Xf+1.25xEcart-types	8.5	21.7	28.8	38.6	51.7	74.5	99.0	100.0		2.63	
Moyenne Xf	7.2	18.5	25.0	34.8	47.4	69.9	98.5	100.0	20	1.97	23
Xf-1.25xEcart-types	6.0	15.2	21.2	30.9	43.1	65.2	98.1	100.0		1.30	
Minimum	5.2	13.1	18.1	29.2	39.9	60.9	97.7	100.0		1.00	
Ecart-type	0.99	2.57	3.06	3.06	3.43	3.73	0.38	0.00		0.531	
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	16	1	16	1

