

CODE 305E : Grave 0/20 ETAVAUX

Producteur : GKM - Carrières d' Etavaux
Petrographie : Grés-Schisteux
Elaboration : Secondaire

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

CODE

0 20

NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications

GNT 3 Gb

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	LA	MB	MDE
Etendue e	5	10	14	16	16	16	10				
V.S.S.	9.0	23.0	31.0	42.0	55.0	77.0	99.0	100.0	40	3.00	35
V.S.I.	4.0	13.0	17.0	26.0	39.0	61.0	85.0	100.0			
Valeur Déclarée	7	18	24	34	47	69	98	100			
Spécification maxi	9	35	40	50	65	85	99	100			
Spécification mini	4	10	15	22	35	55	85				

Partie informative

Résultats de production

du 11/12/17 au 17/07/18

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	LA	MB	MDE
Maximum	8.1	23.0	31.0	40.8	53.1	76.8	98.9	100.0		2.25	
Xf+1.25xEcart-types	7.6	21.4	28.5	38.7	51.8	74.6	99.0	100.0		2.13	
Moyenne Xf	6.0	18.6	24.9	35.0	48.5	71.7	98.4	100.0	20	1.62	23
Xf-1.25xEcart-types	4.4	15.9	21.2	31.3	45.1	68.8	97.7	100.0		1.10	
Minimum	4.3	15.6	21.0	32.0	44.7	68.9	97.5	100.0		1.00	
Ecart-type	1.28	2.22	2.93	2.97	2.68	2.34	0.52	0.00		0.410	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	1	15	1

