

CODE 305E : Grave 0/20 non traitée Type A

Producteur : GKM - Carrières d' Etavaux
Petrographie : Grésos-Schisteux
Elaboration : Concassé secondaire
Usage : Routier

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme	CODE
0 / 20	NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications	GNT 3 Gb

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	LA	MB	MDE
Incertitude U	2	4	4	4	4	4	2	1	3	0.5	3
V.S.S.+U	11.0	27.0	35.0	46.0	59.0	81.0	100.0	100.0	43	3.50	38
V.S.S.	9.0	23.0	31.0	42.0	55.0	77.0	99.0	100.0	40	3.00	35
V.S.I.	4.0	13.0	17.0	26.0	39.0	61.0	85.0	100.0			
V.S.I.-U	2.0	9.0	13.0	22.0	35.0	57.0	83.0	99.0			
Ecart-type max	1.52	3.03	4.24	4.85	4.85	4.85	3.03				

Partie informative
 Résultats de production

du 22/05/18 au 14/12/18											
	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	LA	MB	MDE
Maximum	7.9	21.5	29.5	42.2	52.7	72.3	99.4	100.0		2.00	
Xf+1.25xEcart-types	7.5	21.6	27.9	37.8	50.9	73.2	99.0	100.0		1.94	
Moyenne Xf	6.3	19.2	24.8	34.9	48.0	68.8	98.6	100.0	20	1.53	23
Xf-1.25xEcart-types	5.1	16.7	21.7	31.9	45.1	64.4	98.1	100.0		1.13	
Minimum	5.0	16.1	21.6	31.8	45.7	61.0	98.0	100.0		1.00	
Ecart-type	0.94	1.94	2.48	2.39	2.32	3.52	0.39	0.00		0.326	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	1	15	1

