

# CODE 305E : Grave 0/20 ETAVAUX Schiste-Gréseux

**Producteur :** GKM - Carrières d' Etavaux  
**Petrographie :** Gréso-Schisteux  
**Elaboration :** Secondaire

**Partie contractuelle**  
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

<b>Classe granulaire</b>	<b>Norme</b>	<b>CODE</b>
0 / 20	NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications	GNT3

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	MB
Incertitude U	2	4	4	4	4	4	2	1	0.5
V.S.S.+U	11.0	30.0	33.0	42.0	55.0	78.0	100.0	100.0	3.50
V.S.S.	9.0	26.0	29.0	38.0	51.0	74.0	99.0	100.0	3.00
V.S.I.	4.0	11.0	18.0	26.0	37.0	60.0	85.0	100.0	
V.S.I.-U	2.0	7.0	14.0	22.0	33.0	56.0	83.0	99.0	

**Partie informative**  
 Résultats de production

	jusqu'au 14/11/16									
	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	MB	
Maximum	8.1	21.9	28.1	37.5	50.8	73.7	98.6	100.0	2.25	
Xf+1.25xEcart-types	8.1	21.2	27.7	37.7	50.7	74.1	98.6	100.0	2.33	
Moyenne Xf	7.1	18.4	24.7	34.6	47.9	70.6	98.2	100.0	1.78	
Xf-1.25xEcart-types	6.2	15.5	21.7	31.6	45.1	67.2	97.8	100.0	1.23	
Minimum	5.8	15.2	21.4	29.7	42.5	67.0	97.7	100.0	1.00	
Ecart-type	0.77	2.28	2.40	2.41	2.27	2.76	0.32	0.00	0.441	
Nombre de résultats	9	9	9	9	9	9	9	9	9	

