

CODE 305M : Grave 0/20 non traitée GNT3 Type A

Producteur : GKM - Carrières de Mouen
Petrographie : Grès feldspathique
Elaboration : Secondaire

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire
0
20

Norme
 NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications

CODE
 GNT3 Gc type A

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	MB	MDE	LA
Etendue e	5	10	18	22	22	22	14				
V.S.S.	9.0	20.0	33.0	44.0	55.0	85.0	99.0	100.0	3.00	35	40
V.S.I.	4.0	10.0	15.0	22.0	33.0	63.0	85.0	100.0			
Borne moyenne maxi	9	30	36	49	64	79	99	100			
Borne moyenne mini	4	13	22	31	41	61	85	100			

Partie informative
Résultats de production

du 01/07/20 au 16/12/20

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	MB	MDE	LA
Maximum	8.5	19.4	26.1	36.7	48.6	79.8	98.4	100.0	2.75		
Xf+1.25xEcart-types	6.7	18.4	25.1	35.2	46.3	76.3	98.2	100.0	2.36		
Moyenne Xf	5.3	16.1	22.1	31.1	41.5	69.8	96.4	100.0	1.88	15	19
Xf-1.25xEcart-types	4.0	13.8	19.1	26.9	36.7	63.3	94.6	100.0	1.39		
Minimum	4.1	12.2	17.1	24.1	35.4	63.2	92.5	100.0	1.50		
Ecart-type	1.08	1.82	2.38	3.32	3.83	5.20	1.45	0.00	0.387		
Nombre de résultats	26	26	26	26	26	26	26	26	16	1	1

