

# Code 305M : Grave 0/20 non traité GNT3 type A

**Producteur :** GKM - Carrières de Mouen

**Petrographie :** Grès feldspathique

**Elaboration :** Secondaire

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**CODE**

0 20

NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications

GNT 3

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	MB
Incertitude U	1	5	7	8	8	8	2	1	0.5
V.S.S.+U	10.0	31.0	42.0	52.0	64.0	89.0	100.0	100.0	3.50
V.S.S.	9.0	26.0	35.0	44.0	56.0	81.0	99.0	100.0	3.00
V.S.I.	4.0	15.0	23.0	28.0	42.0	65.0	85.0	100.0	
V.S.I.-U	3.0	10.0	16.0	20.0	34.0	57.0	83.0	99.0	

## Partie informative

Résultats de production

du 18/02/16 au 23/03/17

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	MB
Maximum	8.9	25.8	33.9	43.6	55.4	80.8	99.0	100.0	2.25
Xf+1.25xEcart-types	8.3	23.5	31.7	43.1	55.3	80.9	98.9	100.0	2.06
Moyenne Xf	6.3	19.4	27.5	37.7	49.6	74.5	96.9	100.0	1.69
Xf-1.25xEcart-types	4.4	15.2	23.3	32.3	43.8	68.0	94.9	100.0	1.32
Minimum	4.0	15.4	23.3	31.1	42.3	65.1	93.5	100.0	1.00
Ecart-type	1.57	3.32	3.35	4.31	4.59	5.19	1.58	0.00	0.296
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	16	16

