

CODE 305M : Grave 0/20 non traitée GNT3 Type A

Producteur : GKM - Carrières de Mouen
Petrographie : Grès feldspathique
Elaboration : Secondaire

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire
0
20

Norme
 NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications

CODE
 GNT 3 Gb

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	LA	MB	MDE
Etendue e	5	10	14	16	16	16	15				
V.S.S.	9.0	25.0	35.0	44.0	57.0	82.0	99.0	100.0	40	3.00	35
V.S.I.	4.0	15.0	21.0	28.0	41.0	66.0	85.0	100.0			
Valeur Déclarée	6	20	28	36	49	74	96	100			
Spécification maxi	9	35	40	50	65	85	99	100			
Spécification mini	4	10	15	22	35	55	85				

Partie informative
 Résultats de production

du 01/06/17 au 20/12/17											
	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	LA	MB	MDE
Maximum	8.5	21.4	29.8	39.5	52.1	76.2	98.1	100.0		2.00	
Xf+1.25xEcart-types	7.8	20.5	29.2	38.4	49.6	76.0	96.7	100.0		1.84	
Moyenne Xf	6.2	18.1	26.2	34.6	46.1	71.7	95.8	100.0	14	1.55	15
Xf-1.25xEcart-types	4.6	15.7	23.3	30.8	42.5	67.5	94.8	100.0		1.26	
Minimum	4.4	15.4	24.1	30.9	43.4	66.9	94.7	100.0		1.00	
Ecart-type	1.27	1.91	2.37	3.02	2.83	3.40	0.77	0.00		0.235	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	1	15	1

