

CODE 305M : Grave 0/20 non traitée GNT3 Type A

Producteur : GKM - Carrières de Mouen
Petrographie : Grès feldspathique
Elaboration : Secondaire

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire
0
20

Norme
 NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications

CODE
 GNT 3 Gb

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	LA	MB	MDE
Etendue e	5	10	14	16	16	16	15				
V.S.S.	9.0	22.0	32.0	42.0	54.0	82.0	99.0	100.0	40	3.00	35
V.S.I.	4.0	12.0	18.0	26.0	38.0	66.0	85.0	100.0			
Valeur Type	6	17	25	34	47	72	96	100			
Borne moyenne maxi	9	35	40	50	65	85	99	100			
Borne moyenne mini	4	10	15	22	35	55	85				

Partie informative
Résultats de production

du 25/06/18 au 07/11/18											
	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	LA	MB	MDE
Maximum	8.0	21.0	31.0	41.2	54.0	79.5	98.3	100.0		1.75	
Xf+1.25xEcart-types	7.7	21.3	31.4	42.0	53.9	77.4	98.6	100.0		1.91	
Moyenne Xf	5.7	17.5	25.5	35.0	46.9	71.7	96.2	100.0	17	1.50	20
Xf-1.25xEcart-types	3.8	13.6	19.5	28.1	39.8	66.0	93.8	100.0		1.09	
Minimum	4.1	12.1	18.3	26.1	38.8	64.0	91.9	100.0		1.00	
Ecart-type	1.59	3.09	4.76	5.56	5.64	4.57	1.95	0.00		0.327	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	1	15	1

