

# CODE 416M : Matériau 0/150

**Producteur :** GKM - Carrières de Mouen

**Petrographie :** Grès feldspathique

**Elaboration :** Primaire

**Usage :** Routier

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

0	150
---	-----

**Norme**

Guide Technique Routier
-------------------------

**CODE**

C2 B31 R41
------------

	0.08	2	50	150	200	VBS
Incertitude U	1	5	5	1	0	0.15
V.S.S.+U	13.0	75.0	85.0	100.0	100.0	0.35
V.S.S.	12.0	70.0	80.0	100.0	100.0	0.20
V.S.I.	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.10
V.S.I.-U	0.00	0.00	0.00	99.0	100.0	0.00

## Partie informative

Résultats de production

du 23/10/15 au 27/06/16

	0.08	2	50	150	200	VBS
Maximum	5.23	15.9	64.9	100.0	100.0	0.19
Xf+1.25xEcart-types	4.91	15.2	62.9	100.0	100.0	0.19
Moyenne Xf	3.22	11.2	55.9	100.0	100.0	0.15
Xf-1.25xEcart-types	1.53	7.10	49.0	100.0	100.0	0.12
Minimum	0.82	5.00	43.1	100.0	100.0	0.11
Ecart-type	1.352	3.257	5.556	0.000	0.000	0.025
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15

