

CODE 416M : Matériau 0/150

Producteur : GKM - Carrières de Mouen

Utilisateur : externe

Petrographie : Grès feldspathique

Elaboration : Primaire

Usage : Routier

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

CODE

0 150

Guide Technique Routier

C2 B31 R41

	0.08	2	50	150	200	LA	MDE	VBS	W
Incertitude U	1	5	5	1	0	3	3	0.15	0
V.S.S.+U	13.0	75.0	85.0	100.0	100.0	48	48	0.35	
V.S.S.	12.0	70.0	80.0	100.0	100.0	45	45	0.20	
V.S.I.	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0			0.10	
V.S.I.-U	0.00	0.00	0.00	99.0	100.0			0.00	

Partie informative

Résultats de production

du 31/03/18 au 15/01/19

	0.08	2	50	150	200	LA	MDE	VBS	W
Maximum	3.71	17.2	66.5	100.0	100.0			0.21	3.5
Xf+1.25xEcart-types	3.46	12.9	61.5	100.0	100.0			0.19	3.1
Moyenne Xf	2.39	9.72	52.4	100.0	100.0	18	20	0.14	2.2
Xf-1.25xEcart-types	1.33	6.50	43.2	100.0	100.0			0.08	1.4
Minimum	1.34	6.42	41.8	100.0	100.0			0.03	1.4
Ecart-type	0.850	2.576	7.308	0.000	0.000			0.044	0.70
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	1	1	15	15

