

# CODE 416M : Matériau 0/150 MOUEN

**Producteur :** GKM - Carrières de Mouen

**Petrographie :** Grès feldspathique

**Elaboration :** Primaire

**Usage :** Routier

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

0	150
---	-----

**Norme**

Guide Technique Routier

**CODE**

C2 B31 R41

	0.08	2	50	150	200	LA	MDE	VBS
V.S.S.	12.0	70.0	80.0	100.0	100.0	45	45	0.20
V.S.I.	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0			0.10

## Partie informative

Résultats de production

du 05/03/20 au 23/11/21

	0.08	2	50	150	200	LA	MDE	VBS
Maximum	7.18	22.5	83.5	100.0	100.0			0.22
Xf+1.25xEcart-types	5.11	18.8	70.8	100.0	100.0			0.19
Moyenne Xf	3.46	13.8	55.1	99.9	100.0	25	14	0.12
Xf-1.25xEcart-types	1.81	8.82	39.5	99.3	100.0			0.05
Minimum	1.64	4.85	32.4	98.1	100.0			0.05
Ecart-type	1.321	3.977	12.52	0.475	0.000			0.055
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	1	1	13

