

CODE 416M : Matériau 0/150

Producteur : GKM - Carrières de Mouen

Petrographie : Grès feldspathique

Elaboration : Primaire

Usage : Routier

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 150

Norme

Guide Technique Routier

CODE

C2 B31 R41

	0.08	2	50	150	200	VBS
Incertitude U	1	5	5	1	0	0.15
V.S.S.+U	13.0	75.0	85.0	100.0	100.0	0.35
V.S.S.	12.0	70.0	80.0	100.0	100.0	0.20
V.S.I.	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.10
V.S.I.-U	0.00	0.00	0.00	99.0	100.0	0.00

Partie informative

Résultats de production

du 01/06/15 au 23/03/17

	0.08	2	50	150	200	VBS
Maximum	6.75	19.6	76.6	100.0	100.0	0.19
Xf+1.25xEcart-types	5.40	15.9	66.1	100.0	100.0	0.18
Moyenne Xf	3.38	11.4	56.7	100.0	100.0	0.15
Xf-1.25xEcart-types	1.36	6.86	47.4	100.0	100.0	0.11
Minimum	0.82	5.00	44.0	100.0	100.0	0.10
Ecart-type	1.617	3.605	7.469	0.000	0.000	0.025
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17

