

CODE 416M : Matériau 0/150

Producteur : GKM - Carrières de Mouen

Petrographie : Grès feldspathique

Elaboration : Primaire

Usage : Routier

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

CODE

0 150

Guide Technique Routier

C2 B31 R41

	0.08	2	50	150	200	VBS	LA	MDE
Incertitude U	1	5	5	1	0	0.15	3	3
V.S.S.+U	13.0	75.0	85.0	100.0	100.0	0.35	48	48
V.S.S.	12.0	70.0	80.0	100.0	100.0	0.20	45	45
V.S.I.	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.10		
V.S.I.-U	0.00	0.00	0.00	99.0	100.0	0.00		

Partie informative

Résultats de production

	du 01/06/17 au 21/06/19						du 17/05/19 au 17/05/19	
	0.08	2	50	150	200	VBS	LA	MDE
Maximum	4.36	20.1	70.4	100.0	100.0	0.21		
Xf+1.25xEcart-types	3.57	15.3	62.6	100.0	100.0	0.19		
Moyenne Xf	2.36	10.5	50.9	100.0	100.0	0.13	19	21
Xf-1.25xEcart-types	1.14	5.63	39.3	100.0	100.0	0.08		
Minimum	1.02	6.42	41.8	100.0	100.0	0.03		
Ecart-type	0.974	3.863	9.317	0.000	0.000	0.044		
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	1	1

