

CODE 417E : Matériau 0/120

Producteur : GKM - Carrières d' Etavaux

Petrographie : Siltite Ardoisière

Elaboration : Primaire

Usage : Routier

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 120

Norme

Guide Technique Routier

CODE

C2 B31 R41

	0.08	2	50	125	VBS
Incertitude U	1	3	3	1	0.15
V.S.S.+U	13.0	73.0	83.0	100.0	0.35
V.S.S.	12.0	70.0	80.0	100.0	0.20
V.S.I.	0.00	0.00	0.00	100.0	0.10
V.S.I.-U	0.00	0.00	0.00	99.0	0.00

Partie informative

Résultats de production

du 01/02/16 au 30/11/16

	0.08	2	50	125	VBS
Maximum	6.12	15.2	70.7	100.0	0.19
Xf+1.25xEcart-types	4.70	13.4	65.2	100.0	0.17
Moyenne Xf	2.97	10.1	58.6	100.0	0.11
Xf-1.25xEcart-types	1.24	6.70	52.0	100.0	0.05
Minimum	1.16	5.47	50.7	100.0	0.04
Ecart-type	1.385	2.696	5.283	0.000	0.046
Nombre de résultats	15	15	15	15	15

