

CODE 416E : Matériau 0/150 ETAVAUX

Producteur : GKM - Carrières d' Etavaux

Petrographie : Grès feldspathique

Elaboration : Primaire

Usage : Routier

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

CODE

0 150

Guide Technique Routier

C2 B31 R41

	0.08	2	50	150	LA	MDE	VBS
V.S.S.	12.0	70.0	80.0	100.0	45	45	0.20
V.S.I.	0.00	0.00	0.00	85.0			0.10

Partie informative

Résultats de production

du 12/06/18 au 07/12/21

	0.08	2	50	150	LA	MDE	VBS
Maximum	4.66	19.7	61.6	100.0			0.20
Xf+1.25xEcart-types	3.42	14.2	58.8	100.0			0.17
Moyenne Xf	2.23	9.41	53.5	97.9	26	22	0.11
Xf-1.25xEcart-types	1.05	4.63	48.2	93.0			0.06
Minimum	1.09	4.28	46.6	89.5			0.06
Ecart-type	0.949	3.820	4.269	3.911			0.041
Nombre de résultats	15	15	15	15	1	1	12

