Groupe Carrières de Mouen

ROCHES ET DÉRIVÉS
S.A.S au capital de 1 288 200€
105, Chemin des carrières - 14790 MOUEN
Tél. : 02.31.26.25.66 - Fax : 02.31.79.47.58
WWW.GROUPEMOUEN.FR

Roches & Dérivés

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 26/07/2022
Fin de validité 26/01/2023

Site de production	**CARRIÈRES DE MOUEN - GRANULATS MOUEN**	Granulat	**Gravillon 31.5/63 Mouen (CODE**
Nature pétrographique	**Grès feldspathique**	Elaboration	Naturel - Secondaire

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire 31.5 63 Norme NF P18-545 - Article 7 - Code III

	d/2 16	d 31.5	D/1.4 45	D 63	1.4 D 90	2 D 125	f (%)	Fl (%)	LA	MDE	LA+MDE
Vss + u	6	16	74	100	100		1.3	29	28	23	39
Vss	5	11	62	99	100		1	25	25	20	35
Vsi		1	32	89	98	100					
Vsi - u			20	84	97	100					
sf Max											

* LA et MDE avec application de la règle de compensation avec LA et MDE pris sur la fraction 6.3/10

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/06/2021 au 31/12/2022

Résultat des autres essais : du 17/06/2022 au 17/06/2022

	d/2 16	d 31.5	D/1.4 45	D 63	1.4 D 90	2 D 125	f (%)	Fl (%)	LA	MDE	LA+MDE
Nbr. val	11	11	11	11	11	11	11	5	1	1	1
Maxi	1.3	8.7	61.8	99.2	100.0	100.0	1.2	16.0	17.0	11.0	-
XF + 1.25 sf	1.3	8.4	63.1	100.0	100.0	100.0	1.0	15.7	17.0	11.0	-
XF	0.7	5.1	51.5	96.0	100.0	100.0	0.5	13.4	17.0	11.0	28.0
XF - 1.25 sf	0.1	1.8	39.9	91.5	100.0	100.0	0.1	11.1	17.0	11.0	-
Mini	0.0	1.8	34.9	88.3	100.0	100.0	0.0	11.0	17.0	11.0	-
sf	0.45	2.65	9.26	3.57	0.00	0.00	0.36	1.82	0.00	0.00	-



Essai(s) complémentaire(s)

Masse volumique réelle séchée à l'étuve 17/06/2022 - Prd : 2.65 Mg/m³
Sensibilité au gel dégel 17/06/2022 - GEL : Non Gélif

Date : 26/07/2022

GOSSELIN Nicolas
Responsable Laboratoire