

CODE 11E : Gravillon 5.6/11.2 Etavaux Lavé

Producteur : GKM - Carrières d' Etavaux
Petrographie : Grés-Schisteux
Elaboration : Tertiaire
Usage : Routier

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme						CODE						
	5.6	11.2	Norme NF P 18-545 Article 8						B II				
	d/2	d	D/1.4	D	1.4D	2D	f	FI	LA	LA+MDE	MBF	MDE	PSV
Incertitude U	1	5	6	5	1	0	0.3	4	3	3	2	3	4
V.S.S.+U	6.0	17.0	56.0	100.0	100.0	100.0	1.30	24.00	28	38	12.00	23	
V.S.S.	5.0	12.0	50.0	95.0	100.0	100.0	1.00	20.00	25	35	10.00	20	
V.S.I.	0.0	2.0	20.0	85.0	100.0	100.0	0.00						50
V.S.I.-U	0.0	0.0	14.0	80.0	99.0	100.0	0.00						46
Ecart-type max	1.52	3.03	9.09	3.03									

Partie informative
 Résultats de production

	du 14/01/19 au 03/07/19								du 03/07/19 au 03/07/19				
	2.8	5.6	8	11.2	16	22.4	f	FI	LA	LA+MDE	MBF	MDE	PSV
Maximum	3.0	14.4	53.6	95.2	100.0	100.0	0.97	18.81					
Xf+1.25xEcart-types	2.1	11.1	49.6	94.9	100.0	100.0	0.66						
Moyenne Xf	1.3	7.9	39.3	91.7	100.0	100.0	0.35	15.94	15	33	3.66	18	51
Xf-1.25xEcart-types	0.4	4.6	29.0	88.4	100.0	100.0	0.04						
Minimum	0.2	2.3	20.7	84.9	100.0	100.0	0.02	12.77					
Ecart-type	0.68	2.59	8.22	2.60	0.00	0.00	0.247	2.202					
Nombre de résultats	26	26	26	26	26	26	26	6	1	1	1	1	1

