

CODE 105M : Gravillon 5.6/11.2 MOUEN

Producteur : GKM - Carrières de Mouen

Petrographie : Grès feldspathique

Elaboration : Tertiaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

CODE

5.6 11.2

Norme NF P 18-545 Article 8

B II

	d/2	d	D/1.4	D	1.4D	2D	f	FI	LA	LA+MDE	MBF	MDE	PSV	WA24
	2.8	5.6	8	11.2	16	22.4								
Incertitude U	1	5	6	5	1	0	0.3	4	3	3	2	3	4	0.5
V.S.S.+U	6.0	20.0	71.0	100.0	100.0	100.0	1.30	24.00	28	38	12.00	23		3.0
V.S.S.	5.0	15.0	65.0	99.0	100.0	100.0	1.00	20.00	25	35	10.00	20		2.5
V.S.I.	0.0	5.0	35.0	89.0	98.0	100.0	0.00						50	
V.S.I.-U	0.0	0.0	29.0	84.0	97.0	100.0	0.00						46	
Ecart-type max	1.52	3.03	9.09	3.03										

Partie informative

Résultats de production

	du 17/01/19 au 25/06/19								du 17/05/19 au 17/05/19						
	2.8	5.6	8	11.2	16	22.4	f	FI	LA	LA+MDE	MBF	MDE	PSV	WA24	
Maximum	2.1	9.1	53.9	98.4	100.0	100.0	1.05	12.24							
Xf+1.25xEcart-types	1.9	8.5	51.8	98.5	100.0	100.0	1.00								
Moyenne Xf	1.2	7.4	45.0	95.2	100.0	100.0	0.73	11.44	15	29	3.33	14	54	0.8	
Xf-1.25xEcart-types	0.5	6.2	38.2	91.8	100.0	100.0	0.45								
Minimum	0.3	6.0	35.2	87.1	100.0	100.0	0.35	9.89							
Ecart-type	0.55	0.89	5.46	2.69	0.00	0.00	0.220	0.819							
Nombre de résultats	20	20	20	20	20	20	20	8	1	1	1	1	1	1	

