

# CODE 102M : Gravillon 2/5.6 MOUEN

**Producteur :** GKM - Carrières de Mouen  
**Petrographie :** Grès feldspathique  
**Elaboration :** Concassé tertiaire  
**Usage :** Routier

**Partie contractuelle**  
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

<b>Classe granulaire</b>	<b>Norme</b>	<b>CODE</b>
2      5.6	Norme NF P 18-545 Article 10	B

	D												WA24
	1	2	5.6	8	11.2	f	FI	AS	C	LA	MBF	S	
Incertitude U	1	5	5	1	0	0.3	4	0.15	0.003	3	2	0.1	0.5
V.S.S.+U	6.0	22.0	100.0	100.0	100.0	4.30	39.00	0.350	0.013	28	12.00	0.500	3.0
V.S.S.	5.0	17.0	99.0	100.0	100.0	4.00	35.00	0.200	0.010	25	10.00	0.400	2.5
V.S.I.	0.0	2.0	84.0	98.0	100.0	0.00							
V.S.I.-U	0.0	0.0	79.0	97.0	100.0	0.00							
Ecart-type max	1.52	4.55											

**Partie informative**  
 Résultats de production

	du 06/07/20 au 30/11/20							du 31/07/20 au 31/07/20					
	1	2	5.6	8	11.2	f	FI	AS	C	LA	MBF	S	WA24
Maximum	4.0	13.4	94.3	100.0	100.0	0.97	23.75						
Xf+1.25xEcart-types	2.6	11.7	93.6	100.0	100.0	0.95							
Moyenne Xf	1.5	7.8	91.6	100.0	100.0	0.67	19.18	0.023	0.001	15	3.33	0.007	0.6
Xf-1.25xEcart-types	0.3	3.9	89.6	99.8	100.0	0.39							
Minimum	0.6	3.8	87.9	99.5	100.0	0.33	13.40						
Ecart-type	0.92	3.13	1.60	0.11	0.00	0.224	3.118						
Nombre de résultats	20	20	20	20	20	20	6	1	1	1	1	1	1

