

CODE 102M : Gravillon 2/6 MOUEN

Producteur : GKM - Carrières de Mouen

Petrographie : Grès feldspathique

Elaboration : Concassé tertiaire

Usage : Routier

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

CODE

2 6

Norme NF P 18-545 Article 8

B II

| | d/2 | d | D/1.4 | D | 1.4D | 2D | f | FI | LA | LA+MDE | MBF | MDE | PSV |
|----------------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|----|--------|-------|-----|-----|
| | 1 | 2 | 4.5 | 6.3 | 8 | 12.5 | | | | | | | |
| Incertitude U | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| V.S.S.+U | 6.0 | 17.0 | 81.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1.30 | 29.00 | 28 | 38 | 12.00 | 23 | |
| V.S.S. | 5.0 | 12.0 | 75.0 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 1.00 | 25.00 | 25 | 35 | 10.00 | 20 | |
| V.S.I. | 0.0 | 2.0 | 45.0 | 89.0 | 98.0 | 100.0 | 0.00 | | | | | | 50 |
| V.S.I.-U | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 84.0 | 97.0 | 100.0 | 0.00 | | | | | | 46 |
| Ecart-type max | 1.52 | 3.03 | 9.09 | 3.03 | | | | | | | | | |

Partie informative

Résultats de production

| | du 17/01/19 au 22/07/19 | | | | | | | du 17/05/19 au 17/05/19 | | | | | |
|---------------------|-------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------------------------|----|--------|------|-----|-----|
| | 1 | 2 | 4.5 | 6.3 | 8 | 12.5 | f | FI | LA | LA+MDE | MBF | MDE | PSV |
| Maximum | 4.5 | 11.8 | 72.9 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 1.05 | 15.02 | | | | | |
| Xf+1.25xEcart-types | 3.0 | 9.7 | 70.8 | 98.9 | 100.0 | 100.0 | 0.99 | | | | | | |
| Moyenne Xf | 1.7 | 6.2 | 63.5 | 98.8 | 100.0 | 100.0 | 0.73 | 13.34 | 15 | 29 | 3.33 | 14 | 54 |
| Xf-1.25xEcart-types | 0.4 | 2.7 | 56.2 | 98.6 | 99.9 | 100.0 | 0.46 | | | | | | |
| Minimum | 0.5 | 2.7 | 51.8 | 98.5 | 99.9 | 100.0 | 0.26 | 11.29 | | | | | |
| Ecart-type | 1.05 | 2.80 | 5.83 | 0.15 | 0.03 | 0.00 | 0.214 | 1.296 | | | | | |
| Nombre de résultats | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

