

CODE 003E : Sable 0/4 ETAVAux Shiste-Gréseux

Producteur : GKM - Carrières d' Etavaux

Petrographie : Siltite Ardoisière

Elaboration : Concassé Lavé

Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

CODE

0 4

Norme NF P 18-545 Article 10

Gr A

| | 0.063 | 0.25 | 1 | D | 1.4D | 2D | Ab | MB | EN_SE(4) | MF | AS | MBF | S |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|----------|------|-------|-------|-------|
| Incertitude U | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 0.1 |
| V.S.S.+U | 7.0 | 42.0 | 74.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3.00 | 2.00 | | 3.40 | 0.350 | 12.00 | 0.500 |
| V.S.S. | 6.0 | 40.0 | 70.0 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 2.50 | 1.50 | | 3.25 | 0.200 | 10.00 | 0.400 |
| V.S.I. | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 89.0 | 95.0 | 100.0 | | | 60 | 2.65 | | | |
| V.S.I.-U | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 87.0 | 94.0 | 100.0 | | | 55 | 2.50 | | | |
| Ecart-type max | | 12.12 | 12.12 | 3.03 | | | | | | | | | |

Partie informative

Résultats de production

| | du 14/01/19 au 03/07/19 | | | | | | | du 03/07/19 au 03/07/19 | | | | | |
|---------------------|-------------------------|------|------|------|-------|-------|------|-------------------------|----------|-------|-------|------|-------|
| | 0.063 | 0.25 | 1 | 4 | 5.6 | 8 | Ab | MB | EN_SE(4) | MF | AS | MBF | S |
| Maximum | 4.8 | 20.0 | 55.0 | 98.9 | 100.0 | 100.0 | | 0.50 | 86 | 3.39 | | | |
| Xf+1.25xEcart-types | 3.9 | 18.9 | 50.8 | 98.8 | 100.0 | 100.0 | | 0.51 | | 3.21 | | | |
| Moyenne Xf | 2.5 | 15.9 | 44.4 | 97.7 | 100.0 | 100.0 | 0.60 | 0.35 | 84 | 2.99 | 0.005 | 3.66 | 0.154 |
| Xf-1.25xEcart-types | 1.1 | 13.0 | 38.1 | 96.5 | 99.9 | 100.0 | | 0.19 | | 2.77 | | | |
| Minimum | 0.8 | 11.3 | 32.4 | 95.0 | 99.9 | 100.0 | | 0.25 | 81 | 2.68 | | | |
| Ecart-type | 1.13 | 2.37 | 5.10 | 0.92 | 0.04 | 0.00 | | 0.126 | 2.0 | 0.174 | | | |
| Nombre de résultats | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 20 | 6 | 22 | 1 | 1 | 1 |

