

# CODE 002M : Sable 0/2 MOUEN

**Producteur :** GKM - Carrières de Mouen

**Petrographie :** Grès feldspathique

**Elaboration :** Concassé tertiaire

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	2
---	---

Norme

Norme NF P 18-545 Article 8
-----------------------------

CODE

Code a
--------

	0.063	D/2 1	D 2	1.4D 2.8	2D 4	MB	WA24	MBF
Incertitude U	2	3	2	1	0	0.5	0.5	2
V.S.S.+U	18.0	78.0	100.0	100.0	100.0	2.50	1.5	12.00
V.S.S.	16.0	75.0	98.0	100.0	100.0	2.00	1.0	10.00
V.S.I.	10.0	55.0	88.0	98.0	100.0	0.00		
V.S.I.-U	8.0	52.0	86.0	97.0	100.0	0.00		
Ecart-type max	1.82	3.03	3.03					

## Partie informative

Résultats de production

	du 25/01/19 au 25/06/19							du 17/05/19 au 17/05/19	
	0.063	1	2	2.8	4	MB	WA24	MBF	
Maximum	15.8	71.7	98.0	99.7	100.0	2.00			
Xf+1.25xEcart-types	15.9	71.3	97.4	99.4	100.0	1.94			
Moyenne Xf	14.1	64.4	93.2	98.7	100.0	1.35	0.3	3.33	
Xf-1.25xEcart-types	12.2	57.5	89.0	98.0	100.0	0.76			
Minimum	10.9	55.5	88.3	98.0	100.0	0.50			
Ecart-type	1.48	5.50	3.38	0.57	0.00	0.471			
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	1	1	1

