

CODE 002M : Sable 0/2 MOUEN

Producteur : GKM - Carrières de Mouen
Petrographie : Grès feldspathique
Elaboration : Concassé tertiaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	2
---	---

Norme

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

CODE

Code a

	0.063	D/2	D	1.4D	2D	MB	MBF	WA24
		1	2	2.8	4			
Incertitude U	2	3	2	1	0	0.5	2	0.5
V.S.S.+U	18.0	78.0	100.0	100.0	100.0	2.50	12.00	1.5
V.S.S.	16.0	75.0	98.5	100.0	100.0	2.00	10.00	1.0
V.S.I.	10.0	55.0	88.5	98.0	100.0	0.00		
V.S.I.-U	8.0	52.0	86.5	97.0	100.0	0.00		
Ecart-type max	1.82	3.03	3.03					

Partie informative

Résultats de production

	du 06/07/20 au 14/12/20						du 31/07/20 au 31/07/20	
	0.063	1	2	2.8	4	MB	MBF	WA24
Maximum	15.1	74.5	98.4	99.6	100.0	1.50		
Xf+1.25xEcart-types	14.9	71.0	98.3	99.5	100.0	1.55		
Moyenne Xf	13.4	66.1	96.1	99.1	99.9	1.17	3.33	0.3
Xf-1.25xEcart-types	11.9	61.2	94.0	98.7	99.7	0.78		
Minimum	11.6	60.4	92.6	98.4	99.5	0.50		
Ecart-type	1.20	3.93	1.69	0.33	0.14	0.309		
Nombre de résultats	19	19	19	19	19	15	1	1

