

CODE 302M : Grave 0/20 non traitée GNT3 Type B

Producteur : GKM - Carrières de Mouen

Petrographie : Grès feldspathique

Elaboration : Secondaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

CODE

0 20

NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications

GNT 3

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	MB
Incertitude U	1	5	7	8	8	8	2	1	0.5
V.S.S.+U	10.0	31.0	42.0	52.0	64.0	89.0	100.0	100.0	3.50
V.S.S.	9.0	26.0	35.0	44.0	56.0	81.0	99.0	100.0	3.00
V.S.I.	4.0	15.0	23.0	28.0	42.0	65.0	85.0	100.0	
V.S.I.-U	3.0	10.0	16.0	20.0	34.0	57.0	83.0	99.0	

Partie informative

Résultats de production

du 07/01/16 au 20/07/16

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	MB
Maximum	8.9	24.7	33.5	43.6	55.3	80.8	99.0	100.0	2.25
Xf+1.25xEcart-types	7.9	22.3	30.5	43.0	55.5	81.0	99.0	100.0	2.12
Moyenne Xf	6.2	18.7	26.8	37.5	49.7	76.0	97.4	100.0	1.66
Xf-1.25xEcart-types	4.6	15.0	23.1	32.0	43.9	71.1	95.8	100.0	1.21
Minimum	4.0	15.1	23.1	31.1	42.7	68.6	94.7	100.0	0.75
Ecart-type	1.33	2.93	2.94	4.38	4.65	3.92	1.25	0.00	0.366
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15

