

CODE 302M : Grave 0/20 non traitée GNT3 Type B

Producteur : GKM - Carrières de Mouen

Petrographie : Grès feldspathique

Elaboration : Secondaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

CODE

0 20

NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications

GNT 3 Gb

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	LA	MB	MDE
Etendue e	5	10	14	16	16	16	15				
V.S.S.	9.0	22.0	32.0	42.0	54.0	82.0	99.0	100.0	40	3.00	35
V.S.I.	4.0	12.0	18.0	26.0	38.0	66.0	85.0	100.0			
Valeur Type	6	17	25	34	47	72	96	100			
Borne moyenne maxi	9	35	40	50	65	85	99	100			
Borne moyenne mini	4	10	15	22	35	55	85				

Partie informative

Résultats de production

du 20/05/18 au 07/11/18

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	LA	MB	MDE
Maximum	8.0	21.0	31.5	41.2	53.3	79.5	98.3	100.0		2.00	
Xf+1.25xEcart-types	7.1	20.1	29.8	40.4	51.6	78.2	97.9	100.0		1.88	
Moyenne Xf	5.5	17.0	24.9	34.0	45.8	71.8	95.9	100.0	17	1.46	19
Xf-1.25xEcart-types	3.8	13.9	20.0	27.7	40.0	65.4	94.0	100.0		1.04	
Minimum	4.1	12.1	18.3	25.1	38.8	61.0	91.9	100.0		1.00	
Ecart-type	1.32	2.49	3.91	5.06	4.63	5.11	1.56	0.00		0.336	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	1	13	1

