

CODE 302M : Grave 0/20 non traitée GNT3 Type B

Producteur : GKM - Carrières de Mouen

Petrographie : Grès feldspathique

Elaboration : Secondaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

CODE

0 20

NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications

GNT3 Gc type A

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	LA	MB	MDE
Etendue e	5	10	18	22	22	22	14				
V.S.S.	9.0	20.0	33.0	44.0	55.0	85.0	99.0	100.0	40	3.00	35
V.S.I.	4.0	10.0	15.0	22.0	33.0	63.0	85.0	100.0			
Borne moyenne maxi	9	30	36	49	64	79	99	100			
Borne moyenne mini	4	13	22	31	41	61	85	100			

Partie informative

Résultats de production

du 10/05/21 au 09/12/21

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	LA	MB	MDE
Maximum	8.3	20.9	28.7	42.2	54.0	83.0	98.6	100.0		3.00	
Xf+1.25xEcart-types	7.4	19.7	27.6	39.2	51.9	80.5	98.3	100.0		2.92	
Moyenne Xf	5.6	15.9	22.0	31.1	43.0	71.3	95.7	100.0	24	2.29	14
Xf-1.25xEcart-types	3.8	12.1	16.5	23.0	34.0	62.1	93.2	100.0		1.65	
Minimum	4.0	11.8	15.3	23.0	33.6	58.0	92.3	100.0		1.50	
Ecart-type	1.44	3.02	4.44	6.51	7.15	7.36	2.04	0.00		0.508	
Nombre de résultats	18	18	18	18	18	18	18	18	1	14	1

